

FICHA TÉCNICA JUNTA CON ARENA

Mortero utilizado al final de la instalación de las piezas cerámicas. Sirve para cubrir los espacios que hay entre cada pieza. Elaborado con cemento, arena, aditivos y pigmentos de calidad.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tiempo abierto | 30 - 40 minutos |
| Fraguado inicial | 1 - 3 horas |
| Fraguado final | 5 - 6 horas |
| Rendimiento | 4 a 19 m ² |
| Resistencia a la compresión | 200 Kg/cm ² mínimo |
| Absorción de agua | Menor a 10% |
| Vida útil de la mezcla | 1 hora aprox. |
| Tiempo de almacenamiento | 12 meses en áreas secas |
| Presentación | Sacos de papel con 10 Kg |



USOS

Cubre espacios de 3 mm a 15 mm de ancho, color uniforme, evita filtraciones y crecimiento de moho o formación de salitre.



PREPARACIÓN

En un recipiente limpio vierta de 1.5 a 2 L., de agua limpia, aproximadamente. Agregue un saco de 10 Kg de **Junta con Arena**, mezcle lenta y uniformemente hasta obtener una pasta manejable y libre de grumos. Dejar reposar la mezcla por un lapso de 10 a 15 minutos. Transcurrido el tiempo vuelva a mezclar sin agregar mas agua o junteador.



CONDICIONES DE LA SUPERFICIE

La superficie a cubrir debe de estar firme, nivelada y libre de cualquier impureza que impida la buena adherencia, como puede ser: grasa, polvo, acidos, pinturas, sarro, ceras u otros.



APLICACIÓN

Debera aplicarse al menos 24 horas despues de la instalacion del piso cuidando que el adhesivo ya este completamente seco y las losetas fijas. Con ayuda de una llana de esponja dura distribuya la mezcla sobre la superficie, presionando para que la pasta penetre en los espacios vacios cuidando que quede bien compactada. Despues de aplicar Junta con Arena espera de 20 a 30 min. aproximadamente para limpiar los excedentes de producto. Con un trapo o esponja humeda limpie la superficie de la loseta en forma diagonal al sentido de la boquilla. Evite usar cantidades excesivas de agua ya que pueden generar deficiencias, afectar al tono y la resistencia final.



RECOMENDACIONES

No agregar o adulterar el emboquillador con algun otro componente. Respete las cantidades de agua para la mezcla. No tocar ni pisar los recubrimientos ceramicos recién colocados por menos en 24 horas. Con alta temperatura y viento constante, humedecer ligeramente la superficie. El rendimiento del producto varia dependiendo de la superficie y las practicas de instalacion. Almacenarse en un lugar seco.



GARANTÍA

ARCE CUVASA no tiene el control de algunas circunstancias como la habilidad del colocador, medida de agua, condiciones climatológicas o la preparación de la superficie. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por un representante autorizado por el fabricante.

Bajo el cumplimiento a la: NMX-C-542-ONNCCE-2018 (Boquillas cementicias para juntas modificadas)

Formato del piso

Espesor de la boquilla

| Formato del piso | Espesor de la boquilla | | |
|------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | 6 mm | 10 mm | 13 mm |
| 20 X 20 | 8 m ² | 5 m ² | 4 m ² |
| 30 X 30 | 12 m ² | 7 m ² | 6 m ² |
| 40 X 40 | 17 m ² | 10 m ² | 8 m ² |
| 45 X 45 | 19 m ² | 11 m ² | 9 m ² |