

FICHA TÉCNICA JUNTA SIN ARENA

Mortero utilizado al final de la instalación de las piezas cerámicas. Cubre los espacios que hay entre cada pieza. Elaborado con cemento y otros ingredientes, incluido un polímero redispersable para producir un material resistente al agua.

DATOS TÉCNICOS

Tiempo abierto	30 - 40 minutos
Fraguado inicial	1 - 3 horas
Fraguado final	5 - 6 horas
Rendimiento	4 a 30 m ²
Resistencia a la compresión.	200 Kg/cm ² mínimo
Absorción de agua.	Menor a 5%
Vida útil de la mezcla	1 hora aprox.
Tiempo de almacenamiento	12 meses en áreas secas
Presentación	Sacos de papel con 5 Kg



USOS

Sirve para cubrir espacios de 1/8" (3 mm) de ancho. Ofrece un color uniforme, puede absorber pequeños esfuerzos de compresión y flexión, evita filtraciones y crecimiento de moho o formación de salitre.



PREPARACIÓN

En un recipiente limpio vierta de .8 a 1.2 L., de agua limpia, aproximadamente. Agregue un saco de 5 Kg de **Junta sin Arena**, mezcle lenta y uniformemente hasta obtener una pasta manejable y libre de grumos. Dejar reposar la mezcla por un lapso de 10 a 15 minutos. Transcurrido el tiempo vuelva a mezclar sin agregar más agua o junteador.



CONDICIONES DE LA SUPERFICIE

La superficie a cubrir debe de estar firme, nivelada y libre de cualquier impureza que impida la buena adherencia, como puede ser: grasa, polvo, ácidos, pinturas, sarro, ceras u otros.



APLICACIÓN

Debera aplicarse al menos 24 horas después de la instalación del piso cuidando que el adhesivo ya este completamente seco y las losetas fijas. Con ayuda de una llana de esponja dura distribuya la mezcla sobre la superficie, presionando para que la pasta penetre en los espacios vacíos cuidando que quede bien compactada. Después de aplicar Junta sin Arena espera de 20 a 30 min. aproximadamente para limpiar los excedentes de producto. Con un trapo o esponja húmeda limpie la superficie de la loseta en forma diagonal al sentido de la boquilla. Evite usar cantidades excesivas de agua ya que pueden generar deficiencias, afectar al tono y la resistencia final.



RECOMENDACIONES

No agregar o adulterar el emboquillador con algún otro componente. Respete las cantidades de agua para la mezcla. No tocar ni pisar los recubrimientos cerámicos recién colocados por menos en 24 horas. Con alta temperatura y viento constante, humedecer ligeramente la superficie. El rendimiento del producto varía dependiendo de la superficie y las prácticas de instalación. Almacenarse en un lugar seco.



GARANTÍA

ARCE CUVASA no tiene el control de algunas circunstancias como la habilidad del colocador, medida de agua, condiciones climatológicas o la preparación de la superficie. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por un representante autorizado por el fabricante.

Bajo el cumplimiento a la: NMX-C-542-ONNCCE-2018 (Boquillas cementicias para juntas modificadas)

Formato del piso

Espesor de la boquilla (3 mm o menos)

Formato del piso	Espesor de la boquilla (3 mm o menos)
10 X 10	4 m ²
10 X 20	8 m ²
20 X 20	10 m ²
20 X 30	14 m ²
30 X 30	16 m ²
30 X 40	19 m ²
40 X 40	21 m ²
45 X 45	24 m ²
50 X 50	28 m ²
60 X 60	30 m ²